

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego

Grubość ściany [cm]	Poziom obciążenia			
	0	0,2	0,6	1,0
11,5 12	EI 120	-	-	-
17,5 18	EI 240	REI 240	REI 240	REI 120
24	EI 240	REI 240	REI 240	REI 240
30	EI 240	REI 240	REI 240	REI 240
36 36,5	EI 240	REI 240	REI 240	REI 240
42	EI 240	REI 240	REI 240	REI 240

UWAGA - Podana klasyfikacja dotyczy ścian nieotynkowanych i otynkowanych.